

Грунтовка 1K Plastic Primer 051

Однокомпонентная адгезионная грунтовка для пластиков под последующее грунтование, окраску эмалями.

Назначение. Грунтовка предназначена для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластмасс. Только для профессионального применения.

Показатели качества.

Наименование показателя	Значение
1 Цвет покрытия	Бесцветная
2 Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие должно образовывать гладкую, однородную, без оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность
3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с	10-15
4 Массовая доля нелетучих веществ, %	3-10
5 Время высыхания при температуре при температуре (20±2)°С до степени 3, мин, не более	30
6 Адгезия покрытия, баллы, не более	1

Состав. Грунтовка представляет собой раствор полиолефина в органических растворителях.

Подготовка поверхности. Перед грунтованием изделие должно быть обезжирено ксилолом или бутилацетатом, обработано материалом Scotch-Bright и повторно обезжирено. Температура воздуха и окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны. Рекомендуемая температура сушки: 20°С. Перед нанесением на пластмассовые поверхности рекомендуется проверить адгезию к конкретному виду пластика.

Способ и условия нанесения. Грунтовка готова к нанесению, не требуется дополнительное разведение. Наносят на предварительно подготовленную поверхность в 1-2 слоя пневмораспылением. Диаметр сопла 1,3-1,5 мм, рабочее давление 2-2,5 атм, рабочая вязкость 10-15 с. Толщина высушенного покрытия – 5-10 мкм. Время выдержки между слоями 5-10 мин. Время выдержки перед нанесением эмали 20 мин.

Работы следует проводить в специальных окрасочных камерах. В случае грунтования на открытом воздухе работы проводить в сухую, безветренную погоду.

Расход. Ориентировочный расход на однослойное покрытие: 50 г/м² без учета потерь. Расход зависит от применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

Транспортировка и хранение. Грунтовку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Более подробная информация по обращению грунтовки – в паспорте безопасности.

Гарантийный срок. 24 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской таре (при соблюдении условий транспортирования и хранения).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Содержит органические растворители. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курить. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ.

Производитель не может знать всех конкретных условий применения данного продукта, так как вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта в каждом конкретном условиях.

Иностранное унитарное предприятие «Компания Арт Индустрия»,
Республика Беларусь, 223050, Минский район, посёлок Колодищи,
улица Чкалова, дом 17, пом. 7

18.10.2016